



CREME DE PATINE TRANSPARENTTE

**** MAULER ****

- **Promesses**.....: **Unique**. Permet de **souligner les reliefs, les moulures**. Donne un effet patiné, décoratif ou à l'ancienne sur **tous types de supports**. Se différencie des formules traditionnelles par sa composition spécifique. Sa forme de crème cirante liquide et son **temps ouvert très long** permettent une **application facile et régulière**, un très bon étalement et ne coule pas. **Ne tache pas, résiste à l'eau et à l'alcool**.
- **Caractéristiques**....: Prête à l'emploi. Contient des huiles permettant une excellente accroche sur fond bloqué (sur fond non bloqué : nourrissent le bois en profondeur), des agents de texture et des pigments organiques et/ou minéraux.
 - * **Liants**.....: Huile de lin.
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**: Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.
Teneur en COV conforme à la Directive 2004/42/CE applicable en 2007.
 - * **Extrait sec**
 - Massique**.....: Env. 46% pour l'incolore.
 - * **Densité (à 20°C)**.: Env. 0,872 pour l'incolore.
- **Classification**
(NF T 36-005).....: Famille I Classe 2a.
- **Utilisation**.....: Pour les meubles, portes, poutres, boiseries, moulures, encadrements, statuettes, plinthes,... en bois, plâtre, polystyrène, résine, argile, terre cuite...
- **Localisation**.....: Intérieur.
- **Odeur**.....: Faible
- **Finition**.....: Satinée - brillante (suivant la porosité du support).
- **Application**.....: Pinceau, brosse, chiffon.
- **Teinte**.....: Lavande, vert olive, saumon, gris britannique, vert toundra, bleu méditerranéen, lichen scandinave, vert amazone, rose australien, blanc antarctique, sable du Sahara, ombre calcinée, sienne calcinée, ocre jaune, ocre jaune clair, ocre havane, ocre rouge, sienne naturelle, incolore.
- **Dilution**.....: Crème de patine incolore Mauler®.

- **Préparation des fonds**: Sur supports bruts, teints ou peints (couche de fond), secs, propres et sains : bien poncer et dépoussiérer.
S'applique sur fonds bloqués : si nécessaire, appliquer au préalable le Fond-dur Bouches Pores Ebénisterie Meubles Mauler® (après test de compatibilité avec une éventuelle teinture).
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.
 - **Nettoyage des outils**.....: White-spirit.
 - **Rendement**.....: env. 18 à 25 m² au litre.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
 - **Séchage**
(à env. 20°C).....: Essuyable : env. 15 à 45 min. (chiffon).
après env. 30 min (laine d'acier).
Egrenable et recouvrable : environ 24 heures, après séchage complet.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
 - **Point éclair**.....: environ 40°C.
 - **Délai de stockage..: indicatif**.....: 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
 - **Conditionnement**...: 125 mL 250mL
 - **Recommandations(Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
* **Manipulation**.....: Inflammable. Utiliser à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur.
Bien aérer et ne pas fumer durant l'application et le séchage.
Contient des acides gras ramifiés en C6-19, sels de cobalt (2+) et de la 2-butanone-oxime. Peut déclencher une réaction allergique.
Conserver hors de la portée des enfants.
 - * **Stockage**.....: A l'écart de toute source d'ignition et de chaleur.
 - * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.
- Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
- **Conseil Du Fabricant**.....: Pour protéger la Crème de Patine de l'humidité (cuisine, salle de bains...) il est conseillé d'appliquer une couche de l'un des Vernis Polyuréthane Mauler® ou de Vernis Marine Montagne Mauler®.
Ne pas jeter de suite la laine d'acier ayant servi lors de l'égrenage, car elle peut s'enflammer.
La Crème de Patine peut s'appliquer, après égrenage, sur deux couches de Teinture Anti-taches Aspect Lasure Mauler®. Dans ce cas, attendre au minimum 24 H de séchage à 20°C. entre la seconde couche de Teinture Anti-taches Aspect Lasure et l'application de la Crème de Patine Mauler®.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.