

PROTECTEUR SOLS EXTERIEURS

** MAULER **

- **Promesses**.....: **Excellente tenue en extérieur : tenue QUV selon norme NF EN 927-6 : résultat calibré excellent.**
Huile à hautes performances. Grâce à sa formulation spécifique à base **d'huile de pin** et d'huiles dures **pénètre en profondeur** dans le bois et lui donne une excellente protection contre l'usure, les taches, les rayures, l'abrasion, le grisaillement et les intempéries. Nourrit le bois dans la masse. **Ne glisse pas, hydrofuge, anti-UV.** Séchage rapide, ne s'écaille pas. **Très facile d'emploi et d'entretien.** Pour tous les sols en bois exotiques, bois autoclavés, bois résineux et feuillus (caillebotis, terrasses...). Convient aussi pour les salles de bain.
- **Caractéristiques**.....: Liquide, prêt à l'emploi.
 - * **Liants**: Huile de pin, huiles d'uréthanes...
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**: Solvants terpéniques, hydrocarbures aliphatiques.
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010)..
 - * **Extrait sec**
 Massique.....: Env. 35%.
 - * **Densité(à 20°C)**..: Env. 0,861.
- **Classification** (NF T 36-005).....: Famille I - Classe 2b.
- **Utilisation**.....: Terrasses, planchers, caillebotis, contours de piscine, ponts de bateaux...en bois exotiques, bois autoclavés, bois tendres, feuillus...bruts. Peut s'utiliser sur bois thermotraités (cf annexe « conseils préparation des bois » page 66).
En salle de bain.
- **Localisation**.....: Extérieur et intérieur (pièces humides).
- **Odeur**.....: Faible.
- **Finition**.....: Aspect cire patiné. Bois naturel.
- **Application**.....: Brosse ou spalter ou rouleau, puis chiffon non pelucheux.
- **Teinte**.....: Incolore, teck, ipé.
Sur bois très absorbants (chêne...) la teinte obtenue sera plus foncée que sur bois peu absorbants (sapin...).
- **Dilution**.....: Prête à l'emploi. Ne pas diluer.
- **Préparation des fonds**: S'applique sur bois bruts, exempts de traces d'anciennes cires ou d'anciens vernis, propres, secs et sains.
Sur bois gras ou résineux : dégraisser.
Sur bois exotiques ou peu imprégnables : laisser les bois vieillir 6 à 12 mois en extérieur afin de casser le glacié de surface, si nécessaire appliquer l'Eclaircisseur Dégriseur pour Bois Mauler®.
Sur bois tendres neufs : Appliquer l'Impression Bois Neufs aux huiles et résines Naturelles Mauler® et attendre minimum 6 mois avant de traiter avec le Protecteur Sols Extérieurs Mauler®.
Sur bois grisailés : dégriser (Eclaircisseur Dégriseur pour Bois Mauler®).
Dans tous les cas, la surface doit être soigneusement poncée (abrasif fin) et dépoussiérée afin d'augmenter la résistance ultérieure.
Une excellente préparation des fonds sera la garantie d'un bon résultat.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées. Traitement insecticide uniquement possible avec le produit de Traitement Insecticide et Fongicide Sans Odeur Mauler®.
- **Nettoyage des outils**.....: White Spirit

- **Rendement**.....: Env. 8 à 12 m² par litre.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
- **Séchage**
(à env. 20°C): Essuyable : env. 15 minutes.
Sec au toucher : env. 45 minutes.
Sec recouvrable : env. 10 à 12 heures, après le séchage complet.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- **Point éclair**.....: Env. 40°C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 1 L 5 L.
- **Recommandations(Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
- * **Manipulation**.....: Inflammable.
Contient de la 2-butanone-oxime. Peut déclencher une réaction allergique.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Conserver hors de la portée des enfants.
- * **Stockage**.....: A l'écart de toute source d'ignition et de chaleur.
- * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

- **Conseil du fabricant**.....:
 - Se reporter scrupuleusement au mode d'emploi.
 - Sur bois exotiques : il est conseillé de procéder à l'application du produit juste après le ponçage pour limiter les remontées de corps gras.
 - Pour un résultat optimal, il est recommandé d'appliquer, le Protecteur Sols Extérieurs à saturation : on peut procéder en appliquant frais sur frais jusqu'à ce que le bois n'absorbe plus. Essuyer alors les éventuels surplus. Après séchage (env. 12H) si nécessaire, recharger les zones qui paraissent plus mates.
 - Selon la teinte désirée, il est possible de mettre seulement deux couches de Protecteur Sols Extérieurs Mauler® teinté et de finir la saturation du bois avec de l'incolore.
 - Prendre quelques précautions pendant les premiers jours.
 - Entretien : si nécessaire, nettoyer avec un chiffon ou une serpillère très légèrement humide, et un balai doux.
 - Pour rénover: égrener soigneusement tout ou partie de la surface, dépoussiérer, si le bois est grisaille : utiliser l'Eclaircisseur Puissant Dégriseur de Bois Mauler® et réimprégner. La remise en état peut être localisée.
 - Il est impératif de veiller à un bon entretien les 1ères années, afin de pouvoir les espacer par la suite.
 - Produit non filmogène, les sols soumis à de fortes sollicitations doivent s'entretenir régulièrement.
 - Pour les sols, le bois et la fixation des lames doivent être conformes aux **DTU 51-4**. Comme indiqué dans les DTU, « L'application d'une finition ne peut de façon durable, sans interventions répétées, éviter tout phénomène de vieillissement naturel de l'aspect du bois » ; et « Il est nécessaire d'entreprendre deux fois par an un nettoyage méticuleux. Une évolution de la teinte naturelle est normale sans autre entretien spécifique. Ce nettoyage est impératif car il permet d'éradiquer tout développement de moisissures, toute fixation de pollutions diverses, sources principales de glissance. ». Ce nettoyage mécanique doit être effectué à l'aide d'un balai à brosse rigide, d'un nettoyeur haute pression ou d'un décapeur à rouleau selon la dureté du bois.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**