

# FOND-DUR PARQUET

## \*\* MAULER \*\*

- **Promesses**.....: Impression fixatrice spécialement conçue **pour tous les parquets** et plus particulièrement sur les **bois réactifs (pitchpin, pin, sapin, bois exotiques)** ou sur **les bois anciens décirés** avant le **Vitrificateur Polyuréthane Mauler®**. Permet aussi une finition cirée (**Cire Liquide aux cires Naturelles Mauler®**)  
**Séchage très rapide, préserve la couleur naturelle du bois.**  
Se ponce très facilement. Protège de la pénétration des taches.
- **Caractéristiques**.....: Liquide prêt à l'emploi.
  - \* **Liants**.....: Résines cellulosiques et alkydes non siccatives.
  - \* **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)** .....: Esters d'acides aliphatiques, alcools aliphatiques, ether-alcool...  
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).
  - \* **Extrait sec Massique**.....: Env. 18%.
  - \* **Densité (à 20°C)**: Env. 0,913.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Famille I. Classe 5a.
- **Utilisation**.....: Parquets, escaliers,... en pitchpin, bois exotiques, bois résineux...
- **Localisation**.....: Intérieur.
- **Odeur**.....: Moyennement forte.
- **Application**.....: Brosse souple, spalter, pistolet.
- **Teinte**.....: Incolore.
- **Dilution**.....: Pour l'application au pistolet : diluer de 10 à 20% avec un diluant cellulosique.
- **Préparation des fonds** .....: S'applique sur bois bruts ou teints (Teinture pour bois Mauler®), secs sains, poncés et dépoussiérés.  
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support.
- **Nettoyage des outils**.....: Diluant cellulosique.
- **Rendement**.....: env. 10 à 12 m<sup>2</sup> au litre.  
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support

- **Séchage**  
(à env. 20°C) .....: Egrenable : 30 min environ.  
Recouvrable : après séchage complet.  
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
  - **Point éclair**.....: Inférieur à 21°C.
  - **Délai de stockage indicatif**.....: 1 an en emballage hermétique d'origine.  
Stable dans les conditions normales de stockage.
  - **Conditionnement**...: 1 L 5L
  - **Recommandations(Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
    - \* **Manipulation**.....: Facilement inflammable.  
L'exposition répétée peut entraîner dessèchement ou gerçures de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.  
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas fumer.  
Eviter le contact avec la peau et les yeux.  
Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.  
Conserver hors de la portée des enfants.
    - \* **Stockage**.....: Conserver le récipient bien fermé, à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.
    - \* **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.
- Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
- **Conseil du Fabricant**.....: Eviter les surcouches.

---

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.  
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**

\* \* \* \* \*