



TEINTURE POSITIVE

**** MAULER ****

- **Promesses**.....: De par sa composition, peut être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**.
Souligne les contrastes du veinage des bois résineux. Inversion de l'effet obtenu avec les teintures habituelles (les veines dures seront plus teintées que les veines tendres). Idéale en intérieur pour décorer les boiseries, parquets, lambris, meubles... en pin, sapin, mélèze. Très facile d'emploi, sans odeur.
- **Caractéristiques**.....: Prête à l'emploi. Contient des agents spécifiques pour inverser l'effet de la teinte.
 - * **Solvants** (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE): Eau.
 - * **Extrait sec**
Massique.....: Env. 5% (variable selon les teintures).
 - * **Densité (à 20°C)**: Env. 1,007.
- **Classification**
(NF T 36-005).....: Néant.
- **Utilisation**.....: Meubles, boiseries, lambris, parquets, bois intérieurs.
- **Localisation**.....: Intérieur.
- **Odeur**.....: Sans odeur.
- **Application**.....: Brosse, spalter, pistolet.
- **Teinte**.....: Incolore, pin d'orégon, vieux pin, pin des Landes, épicéa, sapin doré, pin rétifé®, pin sylvestre, sapin vert, mélèze, sapin rustique, séquoïa, pin grisé.
- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi.
Pour éclaircir une teinte, utiliser uniquement la Teinture Positive Incolore Mauler® (la dilution à l'eau entraîne une perte de l'effet positif).
- **Préparation des fonds**.....: **Sur bois bruts** : Pour accentuer l'effet positif, il est impératif de poncer le bois (ponçage excentrique ; abrasif 100-120). Selon le grain et la technique de ponçage employés, la teinte obtenue aura un rendu différent. Pour un même chantier, il est impératif d'avoir une préparation de surface homogène et régulière. Bien dépoussiérer.
On peut aussi brosser le bois pour créer un relief et obtenir un aspect vieilli.
Sur bois anciens : **Mise à nu indispensable** : décirer (**Décireur Surpuissant Mauler®**) ou dégraisser (**Dégraissant Bois Exotiques Mauler®**), ou décaper (**Décapant Extra-fort Mauler®**) selon le cas. Puis poncer et dépoussiérer (voir ci-dessus)
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support.



- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
 - **Rendement**.....: env. 15 à 20 m² par litre.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
 - **Séchage**
(à env. 20°C).....: Recouvrable (finition) : environ 8H, après séchage complet.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
 - **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.
 - **Délai de stockage indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
 - **Conditionnement**...: 1L 5L
 - **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**.....: Les teintures pin d'orégon, pin rétifé, pin rustique, séquoïa et pin grisé contiennent un colorant azoïque et /ou un pigment à complexe métallifère. Peut déclencher une réaction allergique.
Conserver hors de la portée des enfants.
 - * **Stockage**.....: A l'abri du gel.
 - * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.
- Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
- **Conseil du fabricant**.....: Ne pas appliquer au-dessous de 12°C.
Appliquer sans trop charger.
Pour foncer la teinte, appliquer une seconde couche après minimum 8 h de séchage.
Finition : ne pas égrener la Teinture Positive Mauler® (égrener après la première couche de vernis de finition).
Pour renforcer la tenue lumière de la Teinture Positive Mauler®, il est conseillé de finir avec un vernis contenant des anti-UV (Vernis Polyuréthane Mauler®).
Il est possible d'utiliser un vernis phase aqueuse en finition (Vernis Bois Sans Odeur Mauler®) mais il doit être impérativement appliqué au pistolet (l'application à la brosse ou au rouleau entraîne la perte de l'effet positif de la teinture).

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**
