

# PRIMAIRE UNIVERSEL SANS ODEUR \*\* MAULER \*\*

- **Promesses**.....: **Compatible sur tous supports, très grande adhérence, sans COV\*, très bonne opacité**, grande élasticité, grande étanchéité, microporeux, non farinant.  
**Peut se recouvrir par elle-même**, finition satinée.  
Séchage très rapide.
- **Caractéristiques**.....: Liquide thixotropé. Contient des inhibiteurs de flash rust.
  - \* **Liants** .....: Résines acryliques.
  - \* **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**. .....: Eau...
    - \* Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010) : ce produit contient au maximum 1g/L de COV.
  - \* **Extrait sec Massique**.....: Env. 56%
  - \* **Densité (à 20°C)**: Env. 1,39.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Famille I, classe 7b2.
- **Utilisation**.....: Métaux ferreux et non ferreux (galva, zinc, alu), cuivre, bois, PVC, plastiques, verre, carrelages muraux, béton, maçonneries, fibro-ciment, plâtre et ses dérivés,
- **Localisation**.....: Intérieur – Extérieur
- **Odeur**.....: Sans Odeur.
- **Finition**.....: Satiné.
- **Application**.....: Brosse, rouleau, pistolet (buse 0,6 à 0,7 mm).  
Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C ; ni, en extérieur par temps humide ou brumeux.
- **Teinte**.....: Blanc.
- **Dilution**.....: Sur support poreux (bois, plâtre...) : en première couche, diluer de 10 à 20% avec de l'eau.

## - Préparation des

- fonds** .....: S'applique sur fonds propres, sains, secs, et selon le cas, dégraissés, poncés et dépoussiérés.  
Sur fonds métalliques neufs ou peu rouillés : dégraisser, poncer, dépoussiérer et suivant le cas, éliminer la calamine de chauffe et de soudure.  
Sur fonds métalliques oxydés, très rouillés : éliminer les écailles de rouille par grattage, brossage, puis dépoussiérer.  
Sur bois neufs : poncer et dépoussiérer.  
Sur bois exotiques ou très résineux : utiliser de préférence la Sous-couche Bois Exotiques et résineux Mauler®.  
Sur anciennes peintures en bon état : lessiver, rincer, poncer et dépoussiérer si nécessaire.  
Sur plâtre et dérivés : attendre le séchage complet du support (ou des joints sur plaques de plâtre), poncer et dépoussiérer.  
Sur béton et ciment frais : attendre au moins un mois avant de traiter.  
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

## - Nettoyage

**des outils**.....: Eau.

- **Rendement**.....: Env. 10 m<sup>2</sup> au litre.  
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

## - Séchage

**(à env. 20°C)** .....: Sec au toucher : env. 15 min.  
Sec recouvrable : env. 1 à 2 heures.  
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

- **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.

## - Délai de stockage

**indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.  
Stable dans les conditions normales de stockage.

- **Conditionnement**...: 500 mL 2,5 L

## - **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:

- \* **Manipulation**.....: Conserver hors de la portée des enfants.
- \* **Stockage**.....: A l'abri du gel.
- \* **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

- **Conseil du fabricant**..: Selon la nature du support (poreux ou non poreux) et les conditions de séchage (température, hygrométrie), la dureté à cœur est obtenue après 3 à 12 jours de séchage.

---

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**