

DECAPANT A SEC LIQUIDE ** MAULER **

- **Promesses**.....: **NOUVELLE GENERATION SANS** chlorure de méthylène, sans soude, (ne noircit pas les bois), sans solvant chloré, sans paraffine, sans distillats de pétrole, sans NMP.
Contient environ 54% de solvant biodégradable recyclé et 10% de solvant agrosourcé.
Décape en profondeur, économique (ne s'évapore pas : une seule application suffit). Efficace même à faible température.
Spécialement conçu pour **décapier en profondeur tous types de revêtements** : peintures, vernis, lasures, vitrificateurs, huiles... glycérophthaliques, cellulosiques, synthétiques, polyuréthanes, vinyliques, acryliques...
- **Caractéristiques**.....: Liquide.
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**: Esters végétaux, solvant terpénique,.
 - * **Densité (à 20°C)**: Env. 1,06.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Néant.
- **Utilisation**.....: Pour tout revêtement. Peut altérer certaines matières plastiques, faire un test au préalable.
- **Localisation**.....: Intérieur et extérieur.
- **Odeur**.....: Moyenne.
- **Application**.....: Application : à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un pistolet.
Décapage : spatule, Laine d'acier 000 Mauler®, raclette, papier de verre, brosse métallique dure.
Ne pas utiliser au soleil ou sur des supports chauds.
- **Teinte**.....: Incolore.
- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi.
- **Préparation des fonds**: Les surfaces à décapier doivent être parfaitement sèches.
- **Nettoyage des outils**.....: Eau froide savonneuse.
- **Rendement**.....: Env. 5 à 10 m² par litre (en une couche).
Est fonction de la nature et du nombre de couches du produit à décapier.

- **Séchage**
(à env. 20°C).....: Est fonction de la nature du support.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
 - **Point éclair**.....: Supérieur à 63°C.
 - **Délai de stockage indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
 - **Conditionnement**...: 1 L 5 L
 - **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**.....: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Conserver hors de la portée des enfants.
 - * **Stockage**.....: Conserver à l'abri du gel
 - * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.
- Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
- **Conseil Du Fabricant**.....: Pour accélérer l'action du décapant et faciliter sa pénétration, en particulier sur anciennes glycéros ou sur couches multiples, poncer légèrement la surface à traiter avant application à l'aide d'un papier gros grain.
Laisser agir 5 à 20 min selon la nature et l'épaisseur de couche à décapier.
Le revêtement sera ramolli bien avant de voir apparaître les frisures.
Bien laisser sécher la surface (minimum 24H à 20°C et en aérant), égrener et dépoussiérer avant d'appliquer un nouveau revêtement. Sur bois très absorbant, il est conseillé de rincer à l'eau claire.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**