

SOUS - COUCHE
BOIS EXOTIQUES ET RESINEUX
AVANT LASURE ET PEINTURE DECORATIVE
**** MAULER ****

- **Promesses**.....: De par sa composition, peut être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**.
 Spécialement formulée pour **isoler les bois avant l'application de la finition : lasure glycérophthalique ou peinture. Parfaitement incolore**.
 Insensible aux huiles ou aux résines contenues dans les bois exotiques ou résineux.
- **Caractéristiques**.....: Prête à l'emploi.
 - * **Liants**: Copolymères acryliques très spécifiques et très techniques.
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**.: Eau, dérivés d'ester de glycol.
 Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).
 - * **Extrait sec Massique**.....: Env. 32%
 - * **Densité (à 20°C)**: Env. 1,022.
- **Classification**
(NF T 36-005).....: Famille I, classe 7b2.
- **Utilisation**.....: Pour tous les bois exotiques, bois gras, huileux : teck, iroko, ippé, bankirai, jatoba, moabi, movingui, fraké, curpixa, wana, tauari, azobé...
 Pour les bois résineux et les bois à tanins.
 Meubles de jardin, portails, portes, volets...
- **Localisation**.....: Extérieur, intérieur
- **Odeur**.....: Sans odeur.
- **Finition**.....: Brillante
- **Application**.....: Pinceau souple, brosse.
 Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C et inférieures à 10°C.
 En extérieur, ne pas appliquer par temps humide ou brumeux, ni par risque de gel.
- **Teinte**.....: Parfaitement incolore.
- **Dilution**.....: Prête à l'emploi.

- **Préparation des**

fonds: S'applique sur bois secs, bruts (si nécessaire, décaper à l'aide d'un des Décapants Mauler®), sains, propres, poncés et dépolés.
Sur bois gras, bois anciens huilés ou bois présentant des coulures de résine : dégraisser.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support.

- **Nettoyage**

des outils.....: Eau.

- **Rendement**.....: Env. 9 à 12 m² au litre par couche.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

- **Séchage**

(à env. 20°C): Sec au toucher : env. 30 min.

Sec recouvrable : env. 12 heures.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

- **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.

- **Délai de stockage**

indicatif.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

- **Conditionnement**....: 500 mL 2,5 L

- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:

* **Manipulation**.....: Conserver hors de la portée des enfants.

* **Stockage**.....: Craint le gel.

* **Protection**

de la nature.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.

- **Conseil du fabricant** : Il est impératif d'appliquer deux couches de Sous-couche Bois Exotiques Mauler® avant la finition.

Sur les bois à tanins, la Sous-couche Bois Exotiques Mauler® ne contenant pas de charges minérales, si l'on souhaite garder une certaine microporosité au film, il faut rechercher un compromis d'application entre la saturation du bois et la formation d'un film en surface du bois.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**

* * * * *