



REPAR'BOIS UNIVERSEL

** MAULER **

- **Promesses**.....: **Matières premières d'origine 100% naturelle.**
De part sa composition, peut-être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**.
Unique, sa composition naturelle en poudre, sans solvants, en fait **l'enduit de rebouchage idéal pour le bois** (trous allant de 0,5 à 30 mm.), **sans** présenter de **retrait**. Pour les parquets, planchers, lambris, fenêtres, poutres...
Il se ponce très facilement, accepte les Teintures Mauler®, ou se teinte dans la masse à l'aide des Extrafines Mauler®, reçoit toutes les finitions des gammes Mauler®, est économique.
- **Caractéristiques**.....: Poudre à mélanger avec de l'eau (2 doses de poudre pour 1 dose d'eau). Ponçable après séchage. A l'abri de l'air, la pâte préparée est utilisable plusieurs jours.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Néant.
- **Utilisation**.....: Pour boucher les trous, les fentes (de 0,5 à 30 mm.) des parquets, planchers, lambris, fenêtres, poutres...
- **Localisation**.....: Intérieur - Extérieur (protégé par le Vernis Naturel Mauler®, par la Lasure Naturelle Mauler®, ou par la Peinture Naturelle Mauler® - Eviter toute abrasion).
- **Odeur**.....: Aucune.
- **Application**.....: Spatule.
- **Teinte**.....: Naturel, chêne clair, chêne moyen.
- **Dilution**.....: Eau.
- **Préparation des fonds**: S'applique sur support propre, sain et sec.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.
- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
- **Rendement**.....: Est fonction de l'épaisseur d'application.
Exemple: épaisseur 2 mm: env. 0,1 m² par verrine de 300 g.
- **Séchage (à env. 20°C)**.....: A cœur : env. 24H (est fonction de l'épaisseur appliquée).
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- **Point éclair**.....: Non applicable.



- **Délai de stockage indicatif**.....: En poudre : 2 ans en emballage hermétique d'origine.
En pâte : plusieurs jours à l'abri de l'air.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**....: Verrine de 300g.
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:

 - * **Manipulation**.....: Conserver hors de la portée des enfants.
 - * **Stockage**.....: A l'abri de l'humidité.
 - * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

- **Conseil du fabricant**.....: Il est impératif de laisser le mélange reposer 30 minutes et de le réhomogénéiser avant utilisation.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**