



1919
BY MAULER®



"La Puissance"

PRÉPARE BOIS TANNIQUE



Les fabuleux avantages

- ✂ Technologie : barrière tannique.
- ✂ Spécialement formulée pour isoler les bois avant l'application de la finition : *"Coloration facile"*, HUILE CIRE BIOSOURCÉE *"L'Universelle"*... de 1919 BY MAULER.
- ✂ Insensible aux huiles ou aux résines contenues dans les bois exotiques ou résineux.



RENDEMENT L/COUCHE
± **9-12M²**

SEC AU TOUCHER
± **15-30 MIN**

RECOUVRABLE
± **12H**

OUTILS :
PINCEAU, BROSSÉ

UTILISATION

Pour tous les bois tanniques, exotiques, gras, huileux : chêne, châtaignier, teck, iroko, ipé, bankirai, jatoba, moabi, movingui, fraké, curupixa, tauari, azobé...

Pour les bois résineux et les bois à tanins.

Meubles, portes, volets, sols...

RENDEMENT

Env. 9 à 12 m² au litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

FINITION ET TEINTE

Parfaitement incolore

CONDITIONNEMENT

500 mL

APPLICATION

Pinceau souple, brosse.

Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C et inférieures à 10°C.

En extérieur, ne pas appliquer par temps humide ou brumeux, ni par risque de gel.





PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur bois secs, bruts (si nécessaire, décaper), sains, propres, poncés et dépolisés.

Sur bois gras, bois anciens huilés :
dégraisser (**NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**).

Sur bois très résineux ou présentant des coulures de résines :
appliquer le **DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER®**.
S'assurer que l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, le traitement et la préparation des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur. S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : **env. 30 min.**

Sec recouvrable : **env. 12 heures.**

Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi.

LIANTS

Copolymères acryliques très spécifiques et très techniques.

SOLVANTS

(dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'esters de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 32%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,022.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I, classe 7b2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Peut produire une réaction allergique.

Contient des biocides : BIT et C(M)IT/MIT (3:1).

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Fabriqué par : Produits MAULER • 7 rue de l'Industrie • F-68360 SOULTZ
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06 • contact@1919bymauler.com • www.mauler.fr

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



[www.mauler.fr/
1919-by-mauler/
fiche-technique/
prepare-bois-tannique-la-
puissance.pdf](http://www.mauler.fr/1919-by-mauler/fiche-technique/prepare-bois-tannique-la-puissance.pdf)