



EXTÉRIEUR



## LASURE RÉNOVATION FACILE SANS ODEUR

### PROMESSES

Egalise la teinte, forte pénétration.

Produit de rénovation idéal pour tous les bois verticaux : protège et uniformise la couleur, redonne de la couleur aux bois grisailés. Protection durable et performante. Peut aussi s'appliquer sur bois neufs. Application facile.

### UTILISATION

Abris de jardin, claustras, bois verticaux à rénover

### LOCALISATION

Extérieur.

### FINITION

Satiné.

### TEINTE

Arctique, ardoise, blanc, bois exotiques, chamois, galet, pacifique, paille, rouge basque, sable.

### ODEUR

Sans odeur.

### CARACTÉRISTIQUES

Liquide, prêt à l'emploi.

Contient des agents anti-UV et un produit biocide (ipbc) pour la protection de surface du film sec.

### LIANTS

Dispersion acryliques-polyuréthanes spécifiques pour le bois.

### SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'ester de glycol.

Teneur en COV conforme à la législation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

### EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 29%.

### DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,030 à 1,070.

# LASURE RÉNOVATION FACILE SANS ODEUR

## APPLICATION

Brosse, spalter.

Respecter les conditions et prescriptions définies au DTU 59-1. Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C, ni en extérieur par temps humide ou brumeux. En extérieur, appliquer par temps sec sur bois secs, ne pas appliquer sur bois chauds ou en plein soleil. L'aspect laiteux disparaît au cours du séchage. Nettoyer de suite à l'eau, les taches et le matériel. Les temps de séchage dépendent de la nature du support, de la température ambiante et du degré d'humidité de l'air.

## DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer

## PRÉPARATION DES FONDS

**Sur bois neufs**, secs, sains, sans traces de résines (si nécessaire appliquer au préalable le **DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER®**) ni de corps gras (si nécessaire, dégraisser à l'aide du **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACES MAULER®**) ni d'anciennes finitions en mauvais état (dans ce cas revenir au bois brut), poncer avec un grain moyen (80-100) pour ouvrir les pores.

**Sur bois anciens bruts ou avec finition adhérente**: appliquer le **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**, brosser et rincer au nettoyeur haute pression. Laisser sécher parfaitement. Après le nettoyage, égrener (grain moyen) et dépoussiérer les anciennes finitions restées filmogènes, ainsi que dans le cas de fortes remontées de fibres (bois pelucheux).

Certains bois exotiques (ipé...) peuvent contenir des substances colorantes qui pourraient modifier la teinte obtenue : il est conseillé d'appliquer au préalable 1 à 2 couches de **SOUS-COUCHE BOIS EXOTIQUES SANS ODEUR MAULER®** surtout si le bois n'a pas été délavé par une exposition aux intempéries. S'assurer que l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, le traitement et la préparation des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

## RENDEMENT

Env. 12 m<sup>2</sup> au litre suivant la nature du bois.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

## TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher: 1 h environ. Recouvrable: 4 h environ.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

## CONSEILS DU FABRICANT

Sur bois avec ancienne finition adhérente : appliquer en 2 couches. Sur bois bruts, trois couches sont conseillées pour une protection optimale. Dans tous les cas, il est conseillé d'égrener et de dépoussiérer après la 1<sup>ère</sup> couche.

## CONDITIONNEMENT

1 L

2,5 L

10 L

## DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

## CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2 / 6a2

## POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

## RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

### MANIPULATION

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate, Hydroxyphenyl benzotriazol derivative, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle), Sébaçate de méthyle et de 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle. Peut produire une réaction allergique. Contient des produits biocides : BIT et C(M)lt/MIT (3:1).

### STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Craint le gel.

### PROTECTION DE LA NATURE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et/ou son récipient conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



[www.mauler.fr/product/lasure-bois-renovation-facile/](http://www.mauler.fr/product/lasure-bois-renovation-facile/)

  
**MAULER**  
CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ  
Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax: +33 (0)3 89 50 27 06  
[info@mauler.fr](mailto:info@mauler.fr)

[www.mauler.fr](http://www.mauler.fr)