



AUßENBEREICH



FLÄMISCHES ÖL®

BESCHREIBUNG

Aus 83 % natürlichen biobasierten und biologisch abbaubaren Rohstoffen⁽¹⁾, Feststoffgehalt von 90 %, 3. Anstrich unverdünnt.

Das vollständige Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Mit UV-Schutz.

Hervorragende Beständigkeit im Außenbereich. Sehr lange Haltbarkeit: ausgezeichnetes kalibriertes Testergebnis nach 2000 Stunden unter extremen Klimabedingungen beim Alterungstest nach der europäischen Norm EN 927-6.

Die spezielle Formel garantiert höchsten Schutz für Hölzer im Außenbereich, im Meeres- oder Bergklima. Naturöl, Auszüge aus fossiler Kieselgur und Säureester verleihen diesem Öl eine besondere Geschmeidigkeit und machen es widerstandsfähig gegen extreme Witterungsbedingungen, starke Temperaturschwankungen und Abnutzung.

Das Öl ist geeignet für unbehandeltes Holz oder zur Renovierung von mit Alkydharzlasur (auf Basis von Terpentinersatz oder Wasser) behandeltem Holz. Aufgrund seines überaus hohen Festkörpergehalts und äußerst geringen Lösemittelgehalts sowie der besonderen Art der verwendeten Lösungsmittel, schont dieses Öl die Umwelt.

⁽¹⁾ Auf Basis natürlicher Rohstoffe: 34 % natürliche pflanzliche Öle.

Enthält 41% nachwachsende Rohstoffe Bindemittel und 8 % biologisch abbaubare Lösungsmittel.

ANWENDUNGSBEREICHE

Rohhölzer in Meeres- oder Bergklima

Zur Renovierung eines früheren Lasuranstrichs oder zum Schutz einer kürzlich aufgetragenen Lasur.

Nicht geeignet für mit Antioxidantien versetztes Holz (z.B. Iroko, Padouk) oder Red Cedar.

ANWENDUNGORT

Außenbereich

FINISH

Glänzend, wird im Laufe der Zeit seidiger.

FARBTON

Farblos: Das Öl frischt den natürlichen Farbton des Holzes auf und verleiht ihm einen bernsteinfarbenen Ton.

GERUCH

Öl.

EIGENSCHAFTEN

Flüssig, vor Gebrauch verdünnen. Enthält Sikkative und Additive zum Schutz vor UV-Strahlen.

BINDEMittel

Naturöle (im Hinblick auf hervorragende Beständigkeit modifizierte pflanzliche Öle).

LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Biologisch abbaubare Säureester.

VOC-Gehalt gemäß den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42/EG, anwendbar 2007–2010).

FESTKÖRPERGEHALT

Ca. 90 %.

DICHTE (BEI 20 °C)

Ca. 0,965.

FLAMISCHES ÖL®

ANWENDUNG

Bürste, Sprühpistole. Nicht bei feuchter Witterung oder Nebelwetter auftragen.

VERDÜNNUNG

Bei unbehandeltem Holz: 1. Anstrich-Verdünnung mit 30 % TERPENTINER-SATZ ODER EINEM VERGLEICHBAREN VERDÜNNER®,

2. Anstrich – Verdünnung mit 15 %,

3. Anstrich: unverdünnt

Bei mit einem früheren Lasuranstrich vorbehandeltem Holz (zuvor Kompatibilität prüfen): 1. Anstrich – 30 % mit Terpentinersatz oder einem vergleichbaren Verdünner verdünnt, 2. Anstrich – unverdünnt

Bei kürzlich mit zwei 2 Lasuranstrichen vorbehandeltem Holz (zuvor Kompatibilität prüfen): ein unverdünnter Anstrich

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Bei unbehandelten Untergründen: Auf sauberem, trockenem, gesundem, abgeschliffenem und entstaubtem Holz auftragen.

Bei Bedarf mit einem geeigneten Holzschutzmittel vorbehandeln.

Bei behandelten Untergründen: Glätten und entstauben.

Bei stark harzhaltigen Hölzern (z. B. Lärche): Eventuelle Harzreste mit einem geeigneten Harzentferner oder Verdünner entfernen.

Bei exotischen Hölzern: Nach dem Auftragen des FLÄMISCHEN ÖLS VON MAULER® oxidiert das Holz womöglich an der Oberfläche (Vergrauung). Die Qualität des Holzes wird dadurch nicht beeinträchtigt. Innerhalb derselben exotischen Holzarten können sich je nach Alter und Herkunft große Unterschiede bei der Zusammensetzung zeigen. Daher ist es unabdingbar, die Kompatibilität des Öls mit dem Holz vor dem Anstrich zu prüfen.

Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund zueinander passen. Vorhandene frühere Finishes auf ihre Unversehrtheit und Haftung prüfen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Terpentinersatz oder ein vergleichbarer Verdünner.

ERGIEBIGKEIT

Ca. 12 bis 14 m² pro Liter für den ersten Anstrich bei einer Verdünnung mit 30 %

Ca. 14 bis 18 m² pro Liter für den zweiten Anstrich bei einer Verdünnung mit 15 %

Ca. 18 bis 22 m² pro Liter für den dritten, unverdünnten Anstrich.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach ca. 4 Std. **Überstreichbar:** Nach ca. 12 bis 24 Std.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

HERSTELLERHINWEISE

Bei unbehandeltem Holz: 3 Schichten FLÄMISCHES ÖL VON MAULER® auftragen.

Auf bereits alter Alkydharzlasur: 2 Schichten FLÄMISCHES ÖL VON MAULER® auftragen.

Bei mit zwei Schichten neuer Alkydharzlasur behandeltem Holz: Eine Schicht FLÄMISCHES ÖL VON MAULER® auftragen. Schichten dünn auftragen.

Während der Trocknung können durch Kondensatbildung weiße Flecken auf dem Schutzfilm entstehen. In diesem Fall das Holz glätten und anschließend eine dünne Schicht mit 10 % verdünntem Öl auftragen.

Pflege: Bei Bedarf mithilfe eines geeigneten Reinigungsmittels, fettlösenden Mittels oder Lösungsmittels reinigen und anschließend in jedem Fall glätten, entstauben und erneut einen unverdünnten Anstrich vornehmen.

Das Verdünnungsverhältnis ist unbedingt einzuhalten.

GEBINDEGRÖSSEN

1 L

2,5 L

5 L

LAGERDAUER

1 Jahr im luftdicht verschlossenen Originalgebinde.

Unter normalen Lagerbedingungen beständig.

FLAMMPUNKT

Über 100°C.

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält: 2-Butanonoxim, 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, Hydroxyphenyl benzotriazol derivative, Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe tragen. Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend den Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll. Tücher vor dem Entsorgen trocknen lassen (Selbstentzündungsgefahr).

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.

<https://www.mauler.fr/de/product/flaemisches-oel/>



MAULER

FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ

VERTRIEB DEUTSCHLAND

D-74360 ILSFELD - Tel +49-7133 -2068606

Service-Telefon ☎ 0800-8952211 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

mail: info@mauler-produkte.de - www.mauler-produkte.de