

HOLZ OUTDOOR



AUßENBEREICH



HOLZDECK ANTIRUTSCH-LASUR GERUCHSFREI

BESCHREIBUNG

Technologie: Polypropylen Mikrokügelchen

Die „NO GLISS“ Spezialformel mit Polypropylen-Mikrokügelchen der **HOLZDECK ANTIRUTSCH-LASUR VON MAULER®** erhöht die Rutschfestigkeit von Holzterrassen, -treppen und Schwimmbadumrandungen. **Die Rutschhemmung wurde unter feuchten Bedingungen gemäß der europäischen Norm EN 13036-4 zertifiziert und getestet. Die Rutschhemmung übertrifft die vom französischen CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) festgelegten Schwellenwerte.** Die Lasur wurde eigens für Holz im Außenbereich und insbesondere rutschiges Holz entwickelt. Die Holzdeck Antirutsch-Lasur garantiert einen optimalen und lang anhaltenden Schutz des Holzes, reduziert die Abnutzung, erhöht die Schmutzabweisung und Kratzfestigkeit sowie die Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse.

ANWENDUNGSBEREICHE

Terrassen, Treppen, Schwimmbadumrandungen, Holzböden, glattes und gerilltes Holz.

ANWENDUNGsort

Außenbereich

FINISH

Seidenmatt

FARBTON

Farblos, Diamantnuss, Teak

GERUCH

Geruchsfrei

EIGENSCHAFTEN

Flüssig, gebrauchsfertig

Enthält Additive zum Schutz vor UV-Strahlen und einen bioziden Wirkstoff (Iodocarb) zum Schutz des trockenen Schutzfilms.

BINDEMITTEL

Acrylharz- und Polyurethanharz-Dispersionen speziell für Holz

LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Glycolesterderivate

VOC-Gehalt gemäß den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42/EG, anwendbar 2007–2010)

FESTSTOFFGEHALT

Ca. 29 %

DICHTE (BEI 20 °C)

Ca. 1,030

ANWENDUNG

Bürste oder Breitpinsel

Auf die Vorgaben der geltenden Regeln halten. Weder bei Temperaturen von über 30 °C oder unter 5 °C noch bei feuchter Witterung oder Nebelwetter verarbeiten. Im Freien nur bei trockenem Wetter auf trockenes Holz auftragen. Nicht auf warmes Holz oder unter direkter Sonneneinstrahlung auftragen. Der zunächst milchige Effekt der Lasur verschwindet im Laufe der Trocknung. Flecken und Werkzeug umgehend mit Wasser reinigen.

HOLZDECK ANTIRUTSCH-LASUR GERUCHSFREI

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Auf trockenem und sauberem Holz auftragen.

Bei weichem neuem Holz: das Holz mindestens sechs Monate im Freien altern lassen.

Bei neuem exotischem Holz oder bei nur geringfügig imprägniertem Holz: 6 bis 12 Monate im Freien altern lassen, um die Poren des Holzes zu öffnen.

Bei harzhaltigem Holz: mithilfe eines geeigneten Reinigers, Entfetters oder Verdünners entfetten, abspülen und trocknen lassen.

Bei stark harzhaltigen Hölzern: das Harz auf der Oberfläche mit einem geeigneten Harzentferner oder Verdünnern entfernen, das Holz abspülen und trocknen lassen.

Bei vergrautem Holz: das Holz (mit dem **HOLZENTGRAUER VON MAULER®** mit Gelformel) entgrauen, gut abspülen und einige Tage trocknen lassen.

Bei unbehandeltem Holz: im Vorfeld die geruchsfreie **UV-STOP GRUNDIERUNG AUSSENHOLZ EXTREM VON MAULER®** auftragen (die Gebrauchsanweisung genau beachten).

Bei sauberen und einwandfreien vorherigen Beschichtungen auf Wasserbasis: die sauber und einwandfrei sind: Glätten, entstauben und ein bis zwei Schichten **HOLZ-DECK ANTIRUTSCH-LASUR VON MAULER®** auftragen.

Bei vorherigen Beschichtungen auf Lösemittelbasis oder bei alten, nicht haftenden und/oder verunreinigten Beschichtungen: alle nicht haftenden früheren Finishes mit einem geeigneten Reinigungsmittel und einem Hochdruckreiniger entfernen, das Holz bürsten und mit einem Hochdruckreiniger abspülen, damit alle vorherigen Beschichtungen und Verunreinigungen beseitigt sind. Anschließend bei Bedarf mit dem **HOLZENTGRAUER VON MAULER®** entgrauen und dann wie bei unbehandeltem Holz fortfahren.

Im Hinblick auf den Zustand, die Verwendung, Art, Qualität, Bearbeitung und Vorbehandlung der Untergründe sind die geltenden technischen Regeln und Normen einzuhalten.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser

ERGIEBIGKEIT

Etwa 10 bis 14 m² pro Liter je nach Holzart.

Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach ca. 1 Std. **Überstreichbar:** Nach ca. 4 Std.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

HERSTELLERHINWEISE

Das Produkt vor dem Auftragen kräftig schütteln, damit die Mikrokügelchen gleichmäßig in der Lösung verteilt werden. Zwei Schichten der geruchsfreien **HOLZDECK ANTIRUTSCH-LASUR VON MAULER®** in einem Zeitabstand von vier Stunden auftragen. Darauf achten, dass sich die Mikrokügelchen gut auf der Oberfläche verteilen. Während der ersten zehn Tage einige Vorsichtsmaßnahmen beachten.

Pflege: Sobald sich Abnutzungsspuren auf dem Schutzfilm abzeichnen (Aufhellung), renovieren. Die Oberfläche mithilfe eines geeigneten Reinigers, Entfetters oder Verdünners gründlich reinigen, um unterschiedliche festsitzende Verschmutzungen zu entfernen. Anschließend 1 bis 2 Schichten geruchsfreie **HOLZDECK ANTIRUTSCH-LASUR VON MAULER®** auftragen. Darauf achten, dass die Holzoberfläche erneut mit Mikrokügelchen bedeckt ist. Im Falle einer Renovierung bei der der Schutzfilm bereits stellenweise vollkommen abgenutzt und das Holz frei liegt: wie bei alten, nicht haftenden und/oder verunreinigten Beschichtungen vorgehen.

GEBINDEGRÖSSEN

2,5 L

LAGERDAUER

1 Jahr im luftdicht verschlossenen Originalgebinde.

Unter normalen Lagerbedingungen beständig.

FLAMMPUNKT

Über 100°C.

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Enthält : 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, Hydroxyphenyl benzotriazol derivative, Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat; Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend den Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll. Frostfrei lagern. Enthält biozide Wirkstoffe: BIT und C(M)IT/MIT (3:1).

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/holzdeck-antirutsch-lasur/>



MAULER
FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ
Tel. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr

www.mauler.fr