



AUSSENBEREICH/INNENBEREICH



METALL-LACK ANTIROST

BESCHREIBUNG

Der **METALL-LACK ANTIROST AUF WASSERBASIS VON MAULER®** ist vollkommen farblos und vergilbt nicht. Die innovative Rezeptur mit ausgewählten Harzen garantiert eine perfekte Haftung auf Metallen. Mit hochwirksamen Rostschutz-Additiven der neuesten Generation.

Der Lack umgibt das Metall mit einer perfekten Isolierung, die das Eindringen von Wasser und damit die Oxidation verhindert.

Der **METALL-LACK ANTIROST VON MAULER®** enthält Additive zum Schutz gegen UV-Strahlen. Mit dem geruchsfreien Metall-Lack gestrichene Oberflächen sind lang anhaltend geschützt (Haltbarkeit bei Salznebel von über 1000 Stunden).

Aufgrund seiner einfachen Anwendung und schnelltrocknenden Formel können Anstricharbeiten in weniger als 24 Stunden abgeschlossen werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Für alle Untergründe aus Eisen, Kupfer oder Messing

ANWENDUNGORT

Außenbereich/Innenbereich

FINISH

Glänzend

FARBTON

Farblos

GERUCH

Schwach

EIGENSCHAFTEN

Flüssig, gebrauchsfertig

BINDEMITTEL

Acrylharze in Emulsion mit hervorragender Haftung auf Metall

LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Propylenglykolderivate

VOC-Gehalt gemäß den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42/EG, anwendbar 2007–2010)

FESTSTOFFGEHALT

Ca. 30 %

DICHTE (BEI 20 °C)

Ca. 1,030

METALL-LACK ANTIROST

ANWENDUNG

Bürste, Breitpinsel, Rolle oder Sprühpistole

Nicht in der Sonne, auf einem warmen Untergrund oder auf einer kalten bzw. Kondenswasser aufweisenden Oberfläche verarbeiten.

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig.

Zum Auftragen mit der Sprühpistole bei Bedarf mit Wasser verdünnen (maximal 5 %).

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Für einen optimalen Schutz ist eine einwandfreie und sorgfältige Vorbehandlung der Oberflächen Voraussetzung.

Bei einwandfreiem, glattem, unbehandeltem, sauberem, entstaubtem, entfettetem und angeschliffenem Metall (Schleifpapier mit hohem Feinheitsgrad): Grate müssen abgerundet sein.

Bei verrostetem Metall ist es zwingend erforderlich, jeglichen Rost abzuschleifen und die Oberfläche anschließend zu entstauben.

Im Hinblick auf den Zustand, die Verwendung, Art, Qualität, Bearbeitung und Vorbehandlung der Untergründe sind die geltenden technischen Regeln und Normen wie unter anderem ISO 8501-1 und ISO 8501-3 einzuhalten.

Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund zueinander passen. Vorhandene frühere Finishes auf ihre Unversehrtheit und Haftung prüfen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser

ERGIEBIGKEIT

Etwa 12–16 m² pro Liter und Anstrich.

Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach etwa 30 Minuten. Überstreichbar: Nach etwa vier bis sechs Stunden.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

HERSTELLERHINWEISE

Der Lack wird ohne Glätten des Untergrunds zwischen den Schichten in drei Schichten aufgetragen.

Die Kernhärte und damit die optimale Strapazierfähigkeit ist erst nach einer Trocknungszeit von 10 bis 12 Tagen erreicht.

Pflege:

Wir empfehlen, die behandelte Oberfläche alle zwei Jahre gründlich zu reinigen und zu entstauben und anschließend einen erneuten Anstrich vorzunehmen. Sollte der Untergrund Rostspuren aufweisen, unbedingt das rohe Metall wieder freilegen.

GEBINDEGRÖSSEN

1 L

LAGERDAUER

Zwei Jahre im luftdicht verschlossenen Originalgebinde

Unter normalen Lagerbedingungen beständig

FLAMMPUNKT

Über 60°C

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend den Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll.

Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 3-Aminopropyltriethoxysilan, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, Hydroxyphenyl benzotriazol-derivat, Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Frostfrei lagern.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.

www.mauler.fr/de/product/metall-lack-antirost/



MAULER

FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ

VERTRIEB DEUTSCHLAND

D-74360 ILSFELD - Tel +49-7133 -2068606

Service-Telefon ☎ 0800-8952211 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

mail: info@mauler-produkte.de

www.mauler-produkte.de