

FÜR PARKETT & HOLZMÖBEL



TIEFEN PARKETTÖL GERUCHSFREI

BESCHREIBUNG

Ultramatte Technologie

Gemäß der europäischen Norm EN 71-3 für Kinderspielzeug zertifiziert. Das vollständige Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Das TIEFEN PARKETTÖL erhält den natürlichen Farbton des Holzes und hinterlässt keinen fettenden Film.

Hochleistungsfähiges Öl auf Basis von Acrylharzen in Emulsion. Das Öl dringt tief in das Holz ein, ist unsichtbar und schützt optimal gegen Kratzer und Abnutzung, ist wasser- und schmutzabweisend und nicht fettend. Äußerst einfach in der Anwendung (ohne Trocknungszeit) und in der Pflege. Empfohlen für Rohholz- oder gebeizte Parkette.

Schnell in der Anwendung: Innerhalb von einem halben Tag ist ein Parkettboden fertig geölt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Parkette, Holzdielen, Treppen und Kork (unbehandelt oder gebeizt), Holzmöbel im Innenbereich, Spielzeug und Kindermöbel. Eignet sich auch für wärmebehandeltes Holz.

ANWENDUNGSORT

Innenbereich

FINISH

Natürlicher Holzfarbton

FARBTON

Farblos

Der zunächst milchige Effekt der Emulsion verschwindet im Laufe der Trocknung.

GERUCH

Schwach.

EIGENSCHAFTEN

Flüssig, gebrauchsfertig.

Ohne Formaldehyde: Das Produkt wurde nach den EU Ecolabel-Kriterien und nach der Norm EN ISO 16000 getestet.

BINDEMITTEL

Hochleistungs-Acrylemulsionen

LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Ether-Alkohol

VOC-Gehalt gemäß den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42/EG, anwendbar 2007–2010)

FESTSTOFFGEHALT

ca. 31%

DICHTE (BEI 20 °C)

ca. 1,030 (farblos)

ANWENDUNG

Bürste, Breitpinsel, Rolle oder Bohnermaschine (weiches Pad)

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.

TIEFEN PARKETTÖL

GERUCHSFREI

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Auf sauberem, trockenem und einwandfreiem Rohholz ohne Wachsreste oder frühere Finishes auftragen.

Bei bereits geöltem Parkett vor der Behandlung die Kompatibilität prüfen.

Die Oberfläche muss vollständig abgeschliffen - dann glatt geschliffen (Schleifpapier der Körnung 120) und sorgfältig entstaubt werden, um die Strapazierfähigkeit zu erhöhen.

Eine hervorragende Vorbehandlung der Untergründe ist Garant für ein gutes Ergebnis.

Das Parkett muss vollkommen sauber und trocken sein.

Der Feuchtigkeitsgehalt sollte unter 10% liegen. Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund zueinander passen. Vorhandene frühere Finishes auf ihre Unversehrtheit und Haftung prüfen. Ein geeignetes Holzschutzmittel (Fungizid/ Insektizid) zur Behandlung gegen Insekten verwenden.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser

ERGIEBIGKEIT

ca. 8 (1. Anstrich) **bis 12** (2. und 3. Anstrich) **m² pro Liter**

Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach ca. 15 bis 30 Minuten.

Überstreichbar: Nach etwa 30 bis höchstens 45 Minuten (bei 20 °C und relativer Luftfeuchtigkeit von 45%) „nass in nass“.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

HERSTELLERHINWEISE

Genau an die Gebrauchsanweisung halten.

Bei einer Fußbodenheizung: Streng an die Richtlinien zur Verlegung und Inbetriebnahme von Fußbodenheizungen halten.

Das Produkt nicht bei einer Bodentemperatur von unter 8 °C verarbeiten.

„Nass in nass“ auftragen. Zwischen den einzelnen Schichten nicht mehr als 30 Minuten vergehen lassen, d. h. die gesamte Oberfläche zügig abarbeiten.

Das Produkt während des Auftragens immer wieder gut umrühren.

Für ein optimales Ergebnis und je nach Porosität des Holzes empfehlen wir, eine letzte, gut abgezogene Schicht aufzutragen, nachdem der Untergrund gesättigt ist.

Eine Schaumbildung beim Auftragen ist normal, der Schaum verschwindet während der Trocknungsphase von allein.

Während der ersten paar Tage einige Vorsichtsmaßnahmen beachten. Die Kernhärte und damit die optimale Strapazierfähigkeit ist erst nach einer Trocknungszeit von 7 bis 10 Tagen erreicht. Parkettgleiter unter Möbelfüßen anbringen. Teppich erst nach mindestens 10 Tagen wieder auflegen.

Pflege: Bei Bedarf mit einem feuchten Lappen oder Mopp, einem weichen Besen oder Staubsauger reinigen. Mindestens 3 Wochen Trocknungszeit vor der ersten Reinigung abwarten.

Beim Renovieren (stark abgenutztes Parkett): Die Oberfläche ganz oder teilweise sorgfältig glätten, entstauben und erneut imprägnieren. Im Gegensatz zu Versiegeln kann bei Verwendung des Tiefen Parkettöls die Wiederaufarbeitung des Parketts stellenweise erfolgen.

Stark beanspruchte geölte Parkette müssen regelmäßig gepflegt werden.

GEBINDEGRÖSSEN

1 L

2,5 L

LAGERDAUER

1 Jahr im luftdicht verschlossenen Originalgebinde

Unter normalen Lagerbedingungen beständig

FLAMMPUNKT

Über 63°C

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Frostfrei lagern. Enthält Konservierungsmittel: BIT und C(M) IT/MIT (3:1).

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/tiefen-parkettoel/>



MAULER

FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ

VERTRIEB DEUTSCHLAND

D-74360 ILSFELD - Tel +49-7133 -2068606

Service-Telefon ☎ 0800-8952211 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

mail: info@mauler-produkte.de

www.mauler-produkte.de