

LES PARQUETS RÉSISTANTS



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

INTÉRIEUR /
EXTÉRIEUR



REPAR'BOIS UNIVERSEL PÂTE À BOIS NATURELLE EN POUDRE

PROMESSES

100% naturel.

Unique, sa composition naturelle en poudre, sans solvants, en fait l'**enduit de rebouchage idéal pour le bois** (trous allant de 0,5 à 30 mm), **sans présenter de retrait**.

Pour les parquets, planchers, lambris, fenêtres, poutres...

Il se ponce très facilement, accepte les **TEINTURES MAULER®**, reçoit toutes les finitions des gammes **MAULER®**, est économique.

UTILISATION

Pour boucher les trous, les fentes... (de 0,5 à 30 mm) des parquets, planchers, lambris, fenêtres, poutres...

LOCALISATION

Intérieur - Extérieur (protégé par le **VERNIS MARINE MONTAGNE SANS ODEUR MAULER®**, la **LASURE SANS ODEUR MAULER®** - Éviter toute abrasion).

FINITION

Mate.

TEINTE

Naturel.

ODEUR

Aucune.

CARACTÉRISTIQUES

Poudre à mélanger avec de l'eau (2 doses de poudre pour 1 dose d'eau). Ponçable après séchage. A l'abri de l'air, la pâte préparée est utilisable plusieurs jours.

RÉPAR'BOIS UNIVERSEL

PÂTE À BOIS NATURELLE EN POUVRE

APPLICATION

Spatule.

DILUTION

Eau.

PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur support propre, sain et sec.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Est fonction de l'épaisseur d'application.

Exemple :

Épaisseur 2 mm : env. 0,1 m² par verrine de 300 g.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

À cœur : env. 24H (est fonction de l'épaisseur appliquée).

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONDITIONNEMENT

Verrine de 300g.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

En poudre : 2 ans en emballage hermétique d'origine.

En pâte : plusieurs jours à l'abri de l'air.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Néant.

POINT ÉCLAIR

Non applicable.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Conserver hors de la portée des enfants.

STOCKAGE

A l'abri de l'humidité.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

<https://www.mauler.fr/product/pate-bois-repar-bois-universel/>



7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ
Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax: +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr

www.mauler.fr