



FOND-DUR PARQUET

- Spécial parquets, escaliers avant vitrification.
- Idéal sur Pitchpin, résineux, feuillus, exotiques.
- S'applique avant vitrificateurs PU solvantés ou avant de la cire.
- Préserve la couleur naturelle du bois sans la réchauffer.
- Séchage rapide.
- Très résistant, renforce la finition.

UTILISATION

Parquets, escaliers intérieurs...
En Pitchpin, bois exotiques, bois résineux, feuillus...

FINITION & TEINTE

Incolore.

CONDITIONNEMENT

1L, 5L.

TEMPS DE SÉCHAGE

Au toucher : env. 30 min.
Recouvrable : env. 2 h par une phase solvant et 12 h par une phase aqueuse.
Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

OUTILS

Rouleau laqueur solvanté à poils courts 6 mm, spalter, pistolet + lissage.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide prêt à l'emploi.

Liants : résines cellulosiques et alkydes non siccatives.

Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE) : esters d'acides aliphatiques, alcools aliphatiques, ether-alcool...
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE) applicable en 2007-2010).

Extrait sec massique : env. 18%.

Densité (à 20°C) : env. 0,900.



RENDEMENT EN L/COUCHE

± 10-12 M²

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

FOND-DUR PARQUET

PRÉPARATION DES FONDS

- **Support neuf pré-poncé** : poncer au 120. Bien dépoussiérer. Dégraisser à l'acétone les bois exotiques.
- **Support ancien, vitrifié, huilé** : remise à nu impérative avec 3 ponçages successifs (grain 40 puis 80 puis 120).
- **Ancien parquet ciré** : décirer au **DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER®** + remise à nu impérative (grains 40, 80 et 120).
- Si nécessaire, appliquer le **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE MAULER®** au préalable.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles teintures (bois déjà teints) saines et bien fixées.

APPLICATION

- Agiter avant emploi. Ne pas diluer.
- Travailler sur support préparé, propre, sec, dégraissé, sain et dépoussiéré. Bien mélanger le produit.
- Appliquer 1 couche régulière.
- Après environ 2 h avant une finition phase solvant, et env. 12 h avant une finition phase aqueuse, égrener au 150 puis bien dépoussiérer avant de passer à l'étape de la finition.
- Éviter les surcouches.
- Utiliser dans un environnement bien ventilé.

NETTOYAGE DES OUTILS

Diluant cellulosique.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 5a.

POINT ÉCLAIR

< 23°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)



DANGER. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Substances qui contribuent à la classification : ACETATE DE N-BUTYLE, NITROCELLULOSE NITRATE DE CELLULOSE, PROPANE-2-OL. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éviter le rejet dans l'environnement. UFI : HE00-F07S-R00P-G2AJ

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr • www.mauler.fr    



<http://www.mauler.fr/produit/fond-dur-parquet/>

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

