

# LES PARQUETS RÉSISTANTS



INTÉRIEUR



## HUILE PARQUET ORIGINE SANS ODEUR

### PROMESSES

**Technologie** : finition invisible.

**Conforme à la norme NF EN71-3 : sécurité des jouets<sup>(1)</sup>.**

**FDES** disponible sur demande.

**Conserve l'aspect naturel du bois brut : aucun film visible.**

Huile à **hautes performances** à base de résines acryliques en émulsion. **INVISIBLE, pénètre en profondeur** dans le bois et lui donne une excellente protection aux rayures et à l'abrasion, **hydrofuge, anti-taches, non-gras. Très facile d'emploi (sans essuyage) et d'entretien.** Est recommandée pour les parquets bruts ou teintés.

Très rapide : parquet huilé en ½ journée.

(1) Ne pas utiliser pour des jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou pour des jouets destinés à être mis en bouche.

### UTILISATION

Parquets, planchers, escaliers, liège...bruts ou teintés, meubles d'intérieur, jouets et mobilier d'enfants.

Peut s'utiliser sur bois thermotraités (cf annexe « conseils préparation des bois »).

Sur bois brossés ou très absorbant, il est conseillé de privilégier l'**HUILE BIOSOURCÉE MAULER®**.

### LOCALISATION

Intérieur.

### FINITION

Bois naturel.

### TEINTE

Incolore.

L'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage.

### ODEUR

Faible.

### CARACTÉRISTIQUES

Liquide, prête à l'emploi.

**Sans formaldéhyde** : testé selon critère ecolabel et testé selon NF EN ISO 16000.

### LIANTS

Émulsions acryliques hautes performances...

**SOLVANTS** (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, éther-alcool.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

### EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 31%.

### DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,030 (Incolore).

# HUILE PARQUET ORIGINE SANS ODEUR

## APPLICATION

Brosse ou spalter ou rouleau ou monobrosse (tampon doux).

## DILUTION

Prête à l'emploi. Ne pas diluer.

## PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur bois bruts, exempts de traces d'anciennes cires ou d'anciens vernis, propres, secs et sains.

**Sur parquets pré-huilés** : faire un test de compatibilité préalable.

La surface doit être poncée à "blanc" puis polie (finir avec un grain 120) et dépolu-siérée soigneusement afin d'augmenter la résistance ultérieure.

Une excellente préparation des fonds sera la garantie d'un bon résultat.

Le parquet devra être parfaitement propre et sec.

Taux d'humidité inférieur à 10%. S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées. Traitement insecticide uniquement possible avec le produit de **TRAITEMENT INSECTICIDE ET FONGICIDE SANS ODEUR MAULER®**.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

## RENDEMENT

**Env. 8 (1<sup>ère</sup> couche) à 12 (2<sup>nd</sup>e et 3<sup>ème</sup> couche) m<sup>2</sup> par litre.**

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

## TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

**Sec au toucher : env. 15/30 minutes.**

**Soit application frais sur frais : 30 à 45 min max** (à 20°C et 45% d'humidité relative).

**Soit application en 3 couches : 4 H entre couches** (égrenage et dépoussiérage après la 1<sup>ère</sup> couche).

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air. Ne pas appliquer si l'humidité relative est supérieure à 80%.

## CONSEILS DU FABRICANT

Pour plus d'informations, se reporter au document «Parquets».

Se reporter scrupuleusement au mode d'emploi.

**Pour sols chauffants** : respecter scrupuleusement les directives de pose et de mise en service des sols.

Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 8°C au sol.

Appliquer « frais sur frais ». Procéder par surface de manière à ne pas dépasser 30 minutes entre couches.

Mélanger régulièrement le produit au cours de l'application.

Pour un résultat optimal, et selon la porosité du bois, il est recommandé d'appliquer, après saturation du support, une dernière couche très tirée.

L'apparition de mousse est normale, elle disparaît d'elle-même au cours du séchage. Prendre quelques précautions pendant les premiers jours. La dureté à cœur, et donc la résistance optimale, n'est obtenue qu'après 7 à 10 jours de séchage. Mettre des tampons sous les pieds du mobilier. Attendre minimum 10 jours avant de remettre les tapis.

**Entretien** : si nécessaire, nettoyer avec un chiffon ou une serpillière très légèrement humide, un balai doux et l'aspirateur. Attendre au minimum 3 semaines de séchage avant la première intervention.

Pour rénover (parquet fortement usé) : égrenner soigneusement tout ou partie de la surface, dépoussiérer et réimprégner. Contrairement aux vitrificateurs, la remise en état peut être localisée.

Les parquets huilés soumis à de fortes sollicitations doivent s'entretenir régulièrement.

## CONDITIONNEMENT

1 L

2,5 L

## DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

## CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2.

## POINT ÉCLAIR

Supérieur à 63°C.

## RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

### MANIPULATION

Contient des biocides : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

### STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Craint le gel.

### PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<https://www.mauler.fr/product/huile-parquet-origine-sans-odeur/>



**MAULER**

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr

**www.mauler.fr**