



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

INTÉRIEUR



VERNIS ASPECT VERRE DÉPOLI

PROMESSES

UNIQUE. Utilitaire ou décoratif. Imité parfaitement l'aspect du verre dépoli sur verre ou plastique. De haute qualité, d'utilisation très facile, il donne un mat velouté, uniforme; il reste souple, se tend parfaitement, présente une très bonne adhérence, tout en donnant au support une excellente résistance aux rayures, à l'eau et aux taches. Ne glisse pas. Reste translucide et filtre la lumière dans le cas des vitres.

UTILISATION

Pour réalisation au pochoir sur miroir, vitre, verre ; pour cloison de douche, séparation vitrée de bar, restaurant, bureau,.... Pour véranda, vitre de caravane, vitrine, mobilier vitré, etc.

LOCALISATION

Intérieur.

FINITION

Mate (translucide).

TEINTE

Incolore.

ODEUR

Imperceptible.

CARACTÉRISTIQUES

Monocomposant, non jaunissant. Très haut extrait sec.

LIANTS

Résines alkydes-uréthanes et huiles d'uréthanes techniques.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Hydrocarbures aliphatiques.

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 49%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 0,892.

VERNIS ASPECT VERRE DÉPOLI

APPLICATION

Pinceau, rouleau.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

PRÉPARATION DES FONDS

Dégraisser et dépoussiérer les supports.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

White-spirit.

RENDEMENT

Env. 10 à 12 m² au litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec au toucher : 2 à 3 heures.

Recouvrable (2^{de} couche si nécessaire) : 24 heures environ, après séchage complet.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRIQUANT

Quelques remarques complémentaires sur le jaunissement éventuel des vernis à bases de résines alkydes :

dans le bidon de vernis entamé, l'oxygène de l'air provoque l'oxydation des doubles liaisons (des acides gras insaturés des résines alkydes) et provoque un jaunissement qui est irréversible.

sur le film de vernis sec qui se trouve dans l'obscurité (arrière d'un meuble, pièce fermée pendant un long temps...) des radicaux libres se fixent sur les cycles aromatiques ou aliphatiques, en particulier à la surface du film et provoquent un jaunissement. Mais dès exposition à la lumière, ces liaisons qui sont instables aux UV se cassent et le jaunissement disparaît en quelques jours.

CONDITIONNEMENT

1L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - classe 4a.

POINT ÉCLAIR

Env. 40°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

ATTENTION. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient Cobalt bis(2-ethylhexanoate). Peut produire une réaction allergique. Substances qui contribuent au danger : Naphtha (pétroleum), < 0.1 % EC 200-753-7 ; Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics ; 1-méthoxy-2-propanol. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'incendie : utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<https://www.mauler.fr/product/verniss-aspect-verre-depoli/>



MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax: +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr

www.mauler.fr