



Contenu biosourcé NF EN 16640 (test nouvellement utilisé en France)
25% de matières carbonées facilement et rapidement renouvelables, sur le film sec. Les matières rares comme l'eau douce sont donc exclues du calcul.

PROMESSES

- Très forte résistance à l'abrasion.
- Grande facilité d'application. Excellent rendu.
- Non jaunissant.

UTILISATION

Toutes essences de bois destinées aux parquets, planchers et escaliers.

LOCALISATION

Intérieur.

FINITION

Aspect cire, mat.

TEINTE

Incolore.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Monocomposant, prêt à l'emploi.

LIANTS

Résines acryliques en émulsion et dispersions de polyuréthane biosourcées. Matières premières non issues de l'agriculture biologique.

SOLVANTS

(dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés du propylène glycol et esters de glycol...

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 25 à 28%.

DENSITÉ (à 20°C)


Env. 1.020 à 1.035.

APPLICATION

Spalter, rouleau microfibre 10-12 mm, pistolet + lissage.
Pour l'incolore teinté : spalter.

DILUTION

Prêt à l'emploi.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



RENDEMENT EN L/COUCHE

± 8-12 M²

SEC AU TOUCHER

± 15-30 MIN

ÉGREENABLE RECOUVRABLE

± 2H* OU 4 H

* 20-23°C et 50/60% d'humidité relative.

VITRIFICATEUR BIOSOURCÉ

PRÉPARATION DES FONDS

Toujours travailler sur bois sec, propre, préparé selon les règles de l'art (DTU).

- **Parquet/escalier neuf pré-poncé** : poncer au 120 (monobrosse). Bien dépoussiérer.
- **Bois neuf gras** : ponçage au 120. Dépoussiérer. Dégraisser (alcool à brûler/acétone).
- **Bois ancien, vitrifié, huilé et/ou très usé** : remise à nu par ponçage ; passage 1 au grain 40 puis passage 2 au grain 80 puis passage 3 (grain 120). Bien dépoussiérer entre chaque passage et à la fin.
- **Bois anciennement ciré** : décirer au **DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER®**. Poncer à nu. Bien dépoussiérer. Appliquer 1 couche de **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®**.
- Si nécessaire appliquer 1 couche de **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE MAULER®**.
- **Teinter le bois** : utiliser la **TEINTURE MORDANTE 2 EN 1 MAULER®**.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 8-12m² au litre par couche. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (à env. 20°C)

Au toucher : env. 15-30 minutes.

Égrenable/recouvrable : env. 4 h. (ou 2 h à 20-23°C et 50/60% d'humidité relative).

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEIL DU FABRICANT

APPLICATION :

Agiter avant emploi. Ne pas diluer.

Appliquer 3 couches garnies (ou 2 couches sur la **TEINTURE MORDANTE 2 EN 1 MAULER®**). Egrenier si nécessaire au 150 entre les couches. Ne pas dépasser 24h de séchage entre chaque couche.

ENTRETIEN :

Renouvelable sur lui-même après préparation du support (ponçage au 120 + **NETTOYANT SOLS STRATIFIÉS, PARQUETS VITRIFIÉS HUILÉS MAULER®**) au préalable.

CONDITIONNEMENT

1 L, 5 L.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2/6a2.

POINT ÉCLAIR

>60°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient des biocides : contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Eviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr • www.mauler.fr    



<https://www.mauler.fr/fichiers/fiche-produit/vitrificateur-parquet-biosource-mauler.pdf>

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

