

LES PARQUETS RÉSISTANTS



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

INTÉRIEUR



VITRIFICATEUR POLYURÉTHANE ULTRA RÉSISTANT - SANS MÉLANGE

PROMESSES

Technologie : polyuréthane.

FDES disponible sur demande.

Une première technologique. Sans odeur, de très haute qualité, très facile d'emploi.

Il reste souple, tout en donnant au support une excellente résistance (des meilleures) aux rayures, aux chocs, à l'eau et aux taches.

Il embellit et protège tous les parquets en bois, neufs ou décapés.

Peut s'appliquer, sur des parquets prévitriifiés, après égrenage. Ne glisse pas.

La finition mate permet d'obtenir un aspect réellement mat : <8 UB en moyenne sur chêne.

Permet d'obtenir des duretés équivalentes ou supérieures à des vitrificateurs bi-composants tout en ayant l'avantage d'une application beaucoup plus simple :

VITRIFICATEUR POLYURÉTHANE MAULER® : dureté Persoz : 250+/-11s

Vitrificateur 2K urée-formol / dureté Persoz : 220+/-5s

Vitrificateur 2K acrylique-isocyanate solvant : dureté Persoz : 270+/-15s

(Tests réalisés en une couche sur plaquette métallique après 6 jours de séchage et dans des conditions internes au laboratoire. Dureté Persoz : temps d'amortissement d'un mouvement pendulaire de 2 billes d'acier reposant sur le film du produit à tester.)

UTILISATION

Tous parquets en bois, meubles de cuisines,...

Peut s'utiliser sur bois thermotraités (cf annexe « Conseils préparation des bois »).

LOCALISATION

Intérieur, extérieur (se renseigner à l'usine).

FINITION

Brillant, aspect cire, mat.

TEINTE

Incolore : brillant, aspect cire ou mat.

Chêne moyen (aspect cire uniquement).

ODEUR

Très faible odeur à l'application et au séchage.

CARACTÉRISTIQUES

Monocomposant, non jaunissant. Très haut extrait sec.

LIANTS

Résines alkydes-uréthanes et huiles d'uréthanes techniques.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Hydrocarbures aliphatiques.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 45%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 0,882 (brillant), env. 0,906 (mat), env. 0,893 (aspect cire).

VITRIFICATEUR POLYURÉTHANE ULTRA RÉSISTANT - SANS MÉLANGE

APPLICATION

Brosse, spalter, rouleau type laqueur Rotafilt (polyester tissé).

Le matériel doit être exempt d'eau : si nécessaire rincer au white spirit et bien essorer avant utilisation.

DILUTION

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

PRÉPARATION DES FONDS

1- Sur parquets bruts et parfaitement secs : poncer (grain 40-50 puis 100-120) et dépoussiérer.

2- Sur parquets cirés ou huilés : décirer (**DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER®**) ou dégraisser puis poncer et dépoussiérer.

Le support ne doit pas contenir de traces de cire, détergents, de gras, d'huiles ou de polishes.

3- Pour teinter, utiliser la **TEINTURE BOIS OU TEINTURE MORDANTE 2 EN 1 MAULER®**. Ne pas teinter avec une lasure.

4- Sur bois réactifs (bois exotiques, pitchpin, pin, sapin), **sur bois teints et sur bois décirés** : appliquer le **FOND-DUR PARQUET** ou le **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®**.

5- Sur parquets anciens : poncer grain 36 (30-24-20) puis au grain 50-60 et finir au grain 100-120.

6- Consulter impérativement l'annexe « conseils vitrification »

Une excellente préparation des fonds sera la garantie d'un bon résultat.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

White-spirit.

RENDEMENT

Env. 10 à 12 m² au litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : 3 heures environ.

Recouvrable : 12 heures environ, après séchage complet. Ne pas dépasser 48H entre couches.

À 23-25°C et 60% d'humidité relative (conditions normales) : env. 4h, après séchage complet.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Pour plus d'informations, se reporter au document «Parquets».

Pour une protection optimale de vos parquets et selon la destination de la pièce, il est conseillé d'appliquer trois couches de **VITRIFICATEUR POLYURÉTHANE MAULER®** (3^{ème} couche très tirée) ; selon la nature des bois, la première couche peut être remplacée par une couche de **FOND-DUR PARQUET MAULER®**.

Toujours appliquer en couche mince.

Entretien régulier : **NETTOYANT SOLS STRATIFIÉS, PARQUETS VITRIFIÉS... SANS ODEUR MAULER®**

Rénovation : **NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®** puis **RÉNOVATEUR PARQUETS VITRIFIÉS SANS ODEUR MAULER®**.

Pour les sols en extérieur, il est conseillé d'appliquer le **PROTECTEUR SOLS EXTÉRIEURS MAULER®**.

CONDITIONNEMENT

1 L 2,5 L 5L 10 L (aspect cire incolore, mat incolore)

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 4a.

POINT ÉCLAIR

Env.40°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

ATTENTION. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient fatty acids, sunflower oil, conjugated, maleated. Peut produire une réaction allergique. Substances qui contribuent à la classification : Naphta lourd (pétrole), hydrotraité, < 0.1 % EC 200-753-7; Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics; 1-méthoxy-2-propanol. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'incendie : utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<https://www.mauler.fr/product/vitrificateur-polyurethane-ultra-resistant/>



MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06 | info@mauler.fr

www.mauler.fr