

GUIDE PARQUETS, MEUBLES, LAMBRIS...

Se reporter à l'annexe "Conseils Vitrification".

FINITION VITRIFIÉE

B RENDEMENT / LITRE
4/6 M²
2 à 3 couches
RECOUVRABLE
48 H

TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE

ÉTAPE FACULTATIVE

A+ RENDEMENT / LITRE
9/11 M²
1 à 2 couches
SEC AU TOUCHER
15 min
RECOUVRABLE
1 à 2 H

TEINTURE MORDANTE 2 EN 1 SANS ODEUR

A RENDEMENT / LITRE
8/12 M²
2 à 3 couches
SEC AU TOUCHER
15-30 min
RECOUVRABLE
2nd ou 4H

VITRIFICATEUR EXTRÊME LIGNE PRO SANS ODEUR

A+ RENDEMENT / LITRE
8/10 M²
3 couches
SEC AU TOUCHER
1H-1H30
RECOUVRABLE
4-6 H

VITRIFICATEUR TRAFIC INTENSE SANS ODEUR

B RENDEMENT / LITRE
4/6 M²
2 à 3 couches
RECOUVRABLE
48 H

TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE

ÉTAPE FACULTATIVE

A+ RENDEMENT / LITRE
9/11 M²
1 à 2 couches
SEC AU TOUCHER
15 min
RECOUVRABLE
1 à 2 H

TEINTURE MORDANTE 2 EN 1 SANS ODEUR

OU

A+ RENDEMENT / LITRE
8/10 M²
1 couche
SEC AU TOUCHER
15-30 min
RECOUVRABLE
1H30

IMPRESSION PARQUET SANS ODEUR

A+ RENDEMENT / LITRE
8/12 M²
2 à 3 couches
SEC AU TOUCHER
15-30 min
RECOUVRABLE
2nd ou 4H

VITRIFICATEUR PARQUET SANS ODEUR

B RENDEMENT / LITRE
4/6 M²
2 à 3 couches
RECOUVRABLE
48 H

TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE

A+ RENDEMENT / LITRE
20/25 M²
1 couche
SEC AU TOUCHER
30 min
RECOUVRABLE
4 H

TEINTURE LIQUIDE POUR BOIS

A+ RENDEMENT / LITRE
10/12 M²
1 couche
RECOUVRABLE
30 min

FOND DUR PARQUET

A+ RENDEMENT / LITRE
10/12 M²
2 couches
SEC AU TOUCHER
3 H
RECOUVRABLE
4th ou 12H

VITRIFICATEUR POLYURÉTHANE

FINITION CIRÉE

MEUBLES

RENDEMENT / LITRE
4/6 M²
2 à 3 couches
RECOUVRABLE
48 H

TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE

RENDEMENT / LITRE
10/12 M²
1 couche
SEC AU TOUCHER
env. 15 min
ÉGRENABLE
45 min

FOND-DUR BOUCHE-PORES POLYURÉTHANE SANS ODEUR

RENDEMENT / LITRE
env. 15 M²
1 couche
LUSTRABLE
env. 1 H
RECOUVRABLE
env. 2 H

CIRE LIQUIDE ANTIQUAIRE SANS ODEUR

OU

RENDEMENT / LITRE
env. 6 M²
1 couche
SEC AU TOUCHER
15 min
RECOUVRABLE
env. 2 H

CRÈME CIRANTE ÉBÉNISTERIE SANS ODEUR

PARQUETS

B RENDEMENT / LITRE
4/6 M²
2 à 3 couches
RECOUVRABLE
48 H

TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE

RENDEMENT / LITRE
8/10 M²
1 couche
SEC AU TOUCHER
15-30 min
RECOUVRABLE
1H30

IMPRESSION PARQUET SANS ODEUR

RENDEMENT / LITRE
env. 15 M²
1 couche
LUSTRABLE
env. 1 H
RECOUVRABLE
env. 2 H

CIRE LIQUIDE ANTIQUAIRE SANS ODEUR

(1) 20/23°C et 50/60% d'humidité relative.
(2) 23/25°C, 60% d'humidité relative et 80/100 microns max. d'épaisseur humide.
(3) 20/25°C et 50% d'humidité relative.

FINITION VERNIE

TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE

B RENDEMENT / LITRE
4/6 M²
2 à 3 couches
RECOUVRABLE
48 H

RENDEMENT / LITRE
10/12 M²
1 couche
SEC AU TOUCHER
env. 15 min
ÉGRENABLE
45 min

FOND-DUR BOUCHE-PORES POLYURÉTHANE SANS ODEUR

A RENDEMENT / LITRE
12/16 M²
2 à 3 couches
SEC AU TOUCHER
env. 1 H
RECOUVRABLE
env. 6th ou 12 H

VERNIS POLYURÉTHANE

RENDEMENT / LITRE
12/14 M²
2 à 3 couches
SEC AU TOUCHER
env. 15 min
RECOUVRABLE
1 à 2 H

VERNIS BOIS SANS ODEUR

OU

RENDEMENT / LITRE
12/14 M²
2 couches
SEC AU TOUCHER
env. 15 min
RECOUVRABLE
1 à 2 H

VERNIS ASPECT CIRE SANS ODEUR

OU

RENDEMENT / LITRE
12/14 M²
2 couches
SEC AU TOUCHER
env. 15 min
RECOUVRABLE
1 à 2 H

VERNIS GEL SANS ODEUR

FINITION CIRÉE NATURELLE

MEUBLES / PARQUETS

RENDEMENT / LITRE
10/20 M²
2 à 3 couches à saturation
SEC AU TOUCHER
4-8 H
RECOUVRABLE
12-24 H

HUILE-CIRE AUX HUILES, CIRES ET RÉSINES NATURELLES

RENDEMENT / LITRE
15/30 M²
1 couche
LUSTRABLE
1 à 2 H
RECOUVRABLE
6-12 H

CIRE LIQUIDE AUX CIRES NATURELLES

FINITION HUILÉE

RENDEMENT / LITRE
8/12 M²
à saturation frais sur frais
SEC AU TOUCHER
15-30 min

HUILE PARQUET ORIGINE SANS ODEUR

OU

RENDEMENT / LITRE
8/12 M²
à saturation
SEC AU TOUCHER
45 min
RECOUVRABLE
10-12 H

PROTECTEUR SOLS EXTÉRIEURS

FINITION HUILÉE NATURELLE

RENDEMENT / LITRE
10/20 M²
2 à 3 couches à saturation
SEC AU TOUCHER
4-8 H
RECOUVRABLE
12-24 H

HUILE DURE AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES

ENTRETIEN : SAVON NATUREL

Qualité de l'air intérieur testée selon NF EN ISO16000 : séchage en caisson normé, prélèvement de l'air à 28 jours.

LÉGENDE



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

- Taux d'humidité du bois à cœur ≤ 10%.
- Application entre 12 et 25°C
- Le ponçage doit se faire dans le sens du fil du bois.
- Egréner et dépeussier entre chaque couche pour obtenir une finition parfaite.
- Pour les parquets il est important de prendre quelques précautions pendant les premiers jours.
- Attendre 8 à 15 jours avant de poser tout tapis sur les parquets.

Informations données en l'état de nos connaissances actuelles. Avant toute application, vérifier l'état du support et lire attentivement l'étiquette du produit. Consulter la fiche technique.