



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentée au risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission).

INTÉRIEUR



VITRIFICATEUR ESCALIERS

PROMESSES

À base de résines acryliques sélectionnées, présente un très bon niveau de résistance (abrasion, chocs, rayures, taches) pour des lieux privés.

Ne glisse pas. Ne jaunit pas. Sa rhéologie contrôlée lui donne une très grande facilité d'application, un excellent rendu et une finition parfaite.

Rhéologie spécialement étudiée pour faciliter l'application sur les escaliers, contre-marche...

Résistances obtenues sur application brosse, spalter :

Résistance abrasion (EN ISO 7784-2 ; CS10, 1kg, 1000 tours) : perte poids 40 mg.

Résistance chocs (NF EN ISO 6272-1 ; mandrin 1 kg) : 25 cm.

Résistance produits domestiques (ISO 2812) : RAS.

UTILISATION

Escaliers, contre-marches, limons, balustrades, tout bois.

LOCALISATION

Intérieur.

FINITION

Aspect cire.

TEINTE

Incolore.

L'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Monocomposant, non jaunissant.

LIANTS

Résines acryliques sélectionnées.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'ester et d'éthers de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 30%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,030.

VITRIFICATEUR ESCALIERS

APPLICATION

Brosse, spalter.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Pour une éventuelle application au pistolet, l'ajout d'un diluant spécifique peut être nécessaire. Se renseigner à l'usine.

PRÉPARATION DES FONDS

1- Sur bois bruts parfaitement secs : poncer (grain 40-50 puis 100-120) et dépeussier.

2- Sur bois anciens : mise à nu indispensable. Décirer (**DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER®**) ou dégraisser, ou décaper (**DÉCAPANT EXTRA-FORT MAULER®**) selon le cas. Puis poncer et dépeussier.

3- Pour teinter, utiliser la TEINTURE BOIS MAULER® ou la TEINTURE MORDANTE 2 EN 1 MAULER® (1 couche). Ne pas teinter avec une lasure.

4- Consulter impérativement l'annexe « conseils vitrification ».

Une excellente préparation des fonds sera la garantie d'un bon résultat.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles teintures (bois déjà teints) saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 8 à 12 m² par litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : 15 à 30 minutes.

Recouvrable : 4 heures environ ou 2H (à 20-23°C et maximum 50-60% d'humidité relative), après séchage complet. Ne pas dépasser 24H entre deux couches.

CONSEILS DU FABRICANT

Ne pas appliquer au-dessous de 12°C (thermomètre posé sur le sol).

Pour une protection optimale de vos parquets, il est conseillé d'appliquer trois couches de **VITRIFICATEUR ESCALIERS MAULER®**.

Dans le cas de contact du film sec avec l'eau ou l'alcool, il est important d'éponger le liquide, sans frotter.

Entretien régulier : NETTOYANT SOLS STRATIFIÉS, PARQUETS VITRIFIÉS... **SANS ODEUR MAULER®**.

Rénovation : NETTOYANT SURPUISSANT MAULER® puis réappliquer le produit.

CONDITIONNEMENT

1 L

2,5 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS

(Directives européennes 67/548/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)

MANIPULATION

Conserver hors de la portée des enfants.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

STOCKAGE

A l'abri du gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<http://www.mauler.fr/produit/Vitrificateur-escaliers-sans-odeur/>



7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ
18 rue de Cherbourg - F-68260 KINGERSHEIM
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr

www.mauler.fr